

# 永保新無溶劑透明水泥底漆

## EPOXY CEMENT PRIMER, SOLVENTLESS



產品號碼：1073SL

型別：由特殊無溶劑環氧樹脂及硬化劑所構成之兩液型無溶劑透明底漆。

用途：水泥壁、水泥管道及水泥製品及工廠地坪等防水、防鹼用底漆。

特性：1.耐水、耐海水及耐污水性能優異。

2.刷塗一道即可得 200  $\mu$  以上。

3.耐酸、耐鹼性非常優良。

4.塗膜堅韌且附著力強。

5.耐磨損性良好。

規格資訊：顏色：透明

體積固含量：100% 以上（混合漆）

建議膜厚：濕膜 110  $\mu$  (Micron) 乾膜 100  $\mu$  (Micron)

理論塗佈量：34.4 m<sup>2</sup>/Gal 9.1 m<sup>2</sup>/L 9.1 m<sup>2</sup>/Kg

適用塗料：面漆：永保新、優麗漆、永特龍、永氟龍等面漆  
(或本公司指定用法施工)

比重：1.0 Kg/L 以上（混合漆 25°C）

粘度：60~80KU（混合漆）

混合調薄：調薄劑：No.1005 永保新調薄劑（SP-12）（僅可用以清洗工具）

混合比：主劑：硬化劑=2：1（重量比）（或依本公司製造配比混合）

可使用時間：30 分鐘（混合漆 25°C）

塗裝方法：刷塗、滾塗、鏟塗

乾燥時間：指觸 3.5 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）

塗裝間隔：最少 12 小時 最多 5 天（25°C）

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年。

注意事項：1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。

2.被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。

3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者必須使之完全乾燥。

4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。

5.貯槽內之施工，必須注意充分的通風。

6.塗裝間隔超過規定的時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10X1073SLX1 V1.1 2025-06-17



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)