



虹牌油漆

永保新無溶劑透明水泥底漆

EPOXY CEMENT PRIMER, SOLVENTLESS

產 品 號 碼	No.1073SL
型 別	由特殊無溶劑環氧樹脂及硬化劑所構成之兩液型無溶劑透明底漆。
用 途	水泥壁、水泥管道及水泥製品及工廠地坪等防水、防鹼用底漆。
特 性	1. 耐水、耐海水及耐污水性能優異。 2. 刷塗一道即可得 200 μ 以上。 3. 耐酸、耐鹼性非常優良。 4. 塗膜堅韌且附著力強。 5. 耐磨損性良好。
顏 色	透明
粘 度	60~80KU (混合漆)
重 量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 3.5 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 100 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	34.4 m ² /Gal 9.1 m ² /L 9.1 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 5 天 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑 = 70 : 30 (重量比) (或依本公司製造配比混合)
固 體 容 積	100% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	30 分鐘 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
適 用 面 漆	永保新、優麗漆、永特龍、永氟龍等面漆 (或本公司指定用法施工)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、鏟塗
注 意 事 項	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 貯槽內之施工，必須注意充分的通風。 6. 塗裝間隔超過規定的時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。