

永保新無溶劑透明水泥底漆

EPOXY CEMENT PRIMER, SOLVENTLESS



產品號碼： 1073SL

類別： 由特殊無溶劑環氧樹脂及硬化劑所構成之兩液型無溶劑透明底漆。

用途： 水泥壁、水泥管道及水泥製品及工廠地坪等防水、防鹼用底漆。

特性： 1.耐水、耐海水及耐污水性能優異。

2.刷塗一道即可得 200 μ 以上。

3.耐酸、耐鹼性非常優良。

4.塗膜堅韌且附著力強。

5.耐磨損性良好。

規格資訊： 顏色： 透明

體積固含量： 100% 以上 (混合漆)

建議膜厚： 濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 100 μ (Micron)

理論塗佈量： 34.4 m²/Gal 9.1 m²/L 9.1 m²/Kg

適用塗料： 面漆： 永保新、優麗漆、永特龍、永氟龍等面漆
(或本公司指定用法施工)

比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆 25°C)

粘度： 60~80KU (混合漆)

混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)

(僅可用以清洗工具)

混合比： 主劑：硬化劑=70：30 (重量比)

(或依本公司製造配比混合)

可使用時間： 30 分鐘 (混合漆 25°C)

塗裝方法： 刷塗、滾塗、鏟塗

乾燥時間： 指觸 3.5 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)

塗裝間隔： 最少 12 小時 最多 5 天 (25°C)

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

注意事項：

1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。

2.被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。

3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者必須使之完全乾燥。

4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。

5.貯槽內之施工，必須注意充分的通風。

6.塗裝間隔超過規定的時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10X1073SLX1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO.,LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw