



虹牌油漆

高滲透型強效防水底漆

WATER BASED PENETRATING WATERPROOF SEALER

| | |
|-----------|---|
| 產 品 號 碼 | No.467 |
| 型 別 | 以耐水耐鹼性優異的水性壓克力樹脂搭配特殊微米級助劑精製而成。 |
| 用 途 | 適用於室內外牆面、水泥表面及混凝土之專用高滲透型底漆，磁磚表面需搭配 467AD 底漆密著促進劑混合使用。 |
| 特 性 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 不添加甲醛以及鉛、汞等重金屬之水性專用底漆。 2. 滲透性佳、附著力強。 3. 乾燥迅速、作業性優良。 4. 耐鹼性優良，對新水泥面的鹼鹽害，具有封鹼與封鹽之效果。 5. 施工簡單、耐水性優異、面漆搭配性佳。 |
| 顏 色 | 透明 |
| 光 澤 | 有光 |
| 比 重 | 1.02 Kg/L 以上 |
| 乾 燥 時 間 | 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C) |
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 10~20 μ (Micron) |
| 塗 裝 間 隔 | 至少 4 小時以上 (25°C) |
| 理 論 塗 佈 量 | 49.5 m ² /Gal 13.1 m ² /L |
| 總 不 揮 發 分 | 28% 以上 |
| 調 薄 劑 | 自來水 |
| 調 薄 劑 用 量 | 10~35% |
| 有 效 期 限 | 正常情況下 3 年。 |
| 塗 裝 方 法 | 刷塗、滾塗、噴塗 |
| 適 用 面 漆 | No.424、406、No.421、SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。 |
| 施工方式及注意事項 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，會降低漆膜性能與附著性，必須養生 2~3 星期，待其完全乾燥後，含水率在 12% 以下，始可施工。 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C -40°C 時始可施工。 3. 產品使用前請攪拌均勻，被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 4. 如遇底材表面疏鬆，建議加水稀釋 30~35%，加強滲透性及底材密著性。 5. 若被塗物表面粉化嚴重則需增加底漆塗刷次數。 |
| 備 註 | 實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。 |

PDM410467XX V1.4

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410