

高滲透型強效防水底漆

WATER BASED PENETRATING WATERPROOF SEALER



- 產品號碼： 467
型別： 以耐水耐鹼性優異的水性壓克力樹脂搭配特殊微米級助劑精製而成。
用途： 適用於室內外牆面、水泥表面及混凝土之專用高滲透型底漆，磁磚表面需搭配 467AD 底漆密著促進劑混合使用。
特性： 1.不添加甲醛以及鉛、汞等重金屬之水性專用底漆。
2.滲透性佳、附着力強。
3.乾燥迅速、作業性優良。
4.耐鹼性優良，對新水泥面的鹼鹽害，具有封鹼與封鹽之效果。
5.施工簡單、耐水性優異、面漆搭配性佳。

- 規格資訊：
顏色： 透明
光澤度： 有光
總不揮發物： 28% 以上
建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 10~20 μ (Micron)
理論塗佈量： 49.5 m^2 /Gal 13.1 m^2 /L
適用塗料： 面漆： No.424、No.406、No.421、SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。

- 混合調薄：
比重： 1.02 Kg/L 以上
調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 10~35%

塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗

乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)

塗裝間隔： 至少 4 小時以上 (25°C)

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下 3 年。

- 注意事項：
1.新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，會降低漆膜性能與附著性，必須養生 2~3 星期，待其完全乾燥後，含水率在 12% 以下，始可施工。
2.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C-40°C 時始可施工。
3.產品使用前請攪拌均勻，被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
4.如遇底材表面疏鬆，建議加水稀釋 30~35%，加強滲透性及底材密著性。
5.若被塗物表面粉化嚴重則需增加底漆塗刷次數。
6.實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。

PDM410XX0467X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw