漏克補 LOCK ROOF 水性防水材



LOCK ROOF WATER BASED WATERPROOF COATING

產品號碼: 424

型 别: 由水性壓克力樹脂,搭配耐候顏料、特殊填料精製而成之防水塗料。

用 途: 適用各式建築物屋頂、斜屋頂、女兒牆等防水工程。(本產品不適用飲水槽、廢水

槽等用途)

特 性: 1.防漏最佳選擇,操作簡便,易施工。

2.彈性優異,防止水氣入侵。

3.能抵抗水泥基材粉化、劣化及龜裂後的滲水問題。

4.耐候性優異,大大提升漆膜耐久性。

5.白色漏克補日光反射指數(SRI)可達 95 以上,能減少熱吸收傳導,有效隔熱。

規格資訊: 顏 色: 白色、各色

光 澤 度 : 20±10% 總不揮發物: 50% 以上

建議 膜 厚 : 濕膜約 600 μ m 乾膜約 250 μ m (建議厚塗 2 道以上)

理論塗佈量: 1.3 m²/Kg 27.3 m²/21Kg

適用塗料: 底 漆: 可搭配 No.467 或 No.467 + No.467AD (推薦使用)

比 重: 1.1 Kg/L 以上

混合調薄: 調 薄 劑: 自來水(0~10%)

塗裝方法: 刷塗、滾塗、鏝塗

乾燥時間: 指觸1小時以內 堅結3小時以內(25°C) 完全硬化7天

塗 裝 間 隔 : 至少 6 小時以上(25℃)

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少三年

注 意 事 項 : 1.被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物,必須清除乾淨始可施工。

- 2.陰雨或大氣相對濕度在 RH 85%以上時,應避免施工,尤其表面潮濕時,必須使之完全乾燥;表面溫度介於 5℃~40℃ 時始可施工。
- 3.新水泥因含有大量水分與游離鹼性物質,會降低漆膜性能與附著性,必須養生 2~3星期,待其完全乾燥後,含水率在12%以下,上塗底漆後,始可上塗漏克 補。
- 4.轉角接頭、管口週邊應至少刷塗兩次以上,每一道塗層厚度不可超過濕膜 600m 以上。每層均待乾燥後,始可後續施作。
- 5.開罐後剩餘之塗料應避免久置,而倒出桶外之塗料切勿回收使用,以確保品質。
- 6.塗料應儲存於通風陰涼處,切勿置放於室外曝曬,以避免影響材料品質。
- 7.實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。