



虹牌油漆

漏克補 LOCK ROOF 水性防水材

LOCK ROOF WATER BASED WATERPROOF COATING

產 品 號	No.424
型 別	由水性壓克力樹脂，搭配耐候顏料、特殊填料精製而成之防水塗料。
用 途	適用各式建築物屋頂、斜屋頂、女兒牆等防水工程。(本產品不適用飲水槽、廢水槽等用途)
產 品 特 色	<ol style="list-style-type: none">防漏最佳選擇，操作簡便，易施工。彈性優異，防止水氣入侵。能抵抗水泥基材粉化、劣化及龜裂後的滲水問題。耐候性優異，大大提升漆膜耐久性。白色漏克補對總太陽光反射率 TSR 可達 90% 以上，能減少熱吸收傳導，有效隔熱。
顏 色	白色、各色
光 澤	20±10%
比 重	1.1 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C) 完全硬化 7 天
漆 膜 厚 度	濕膜約 600 μm，乾膜約 250 μm (建議厚塗 2 道以上)
塗 裝 間 隔	至少 6 小時以上 (25°C)
理 論 塗 佈 量	1.3 m ² /Kg、27.3 m ² /21Kg
總 不 挥 發 分	50% 以上
調 薄 劑	自來水 (0~10%)
保 存 期 限	正常情況下，至少三年
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、鍍塗
適 用 底 漆	可搭配 No.467 或 No.467 + No.467AD (推薦使用) <ol style="list-style-type: none">被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤其表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。新水泥因含有大量水分與游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著性，必須養生 2~3 星期，待其完全乾燥後，含水率在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗漏克補。轉角接頭、管口週邊應至少刷塗兩次以上，每一道塗層厚度不可超過濕膜 600μm 以上。每層均待乾燥後，始可後續施作。開罐後剩餘之塗料應避免久置，而倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。塗料應儲存於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以避免影響材料品質。 實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。 最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。
備 註	PDM410424XX V1.7

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410