



虹牌油漆

SA2000 虹牌美彩麗外牆防塵漆

DIRT PICK-UP RESISTANCE EXTERIOR ACRYLIC EMULSION PAINT

產 品 號 碼	SA2000
型 別	由耐水、耐鹼及耐候性非常優異之水性硅素樹脂與丙烯酸樹脂聚合物為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之內外牆專用高級水性漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等混凝土建築物內、外壁之防護、裝飾用面漆。
特 性	1.使用清水為溶劑，低 VOC 含量，符合環保要求，無重金屬，且無引火危險。 2.具有優良之附著、耐水、耐鹼、防霉性、防藻性，內、外牆均可使用。 3.塗膜強韌堅固，外表美觀，耐洗刷試驗達 100,000 次以上。(CNS 2000 次以上)。 4.耐候性特佳，日曬雨淋不易粉化、不易褪色。 5.塗膜平滑細膩，耐塵抗污性佳，永保長久如新。 6.塗刷面積大，容易施工，不影響重塗性，油性舊漆膜可上塗。 7.可當油性水泥漆使用，比油性水泥漆更耐用、環保。
光 澤	半光型
顏 色	各色 (14 色) 或指定色
遮 蓋 力	10 m ² /L 以上
重 量	1.0 Kg/L 以上 (因色而異)
粘 度	80~110 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	45% 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	5~10%
適 用 底 漆	No.467 高滲透型行強效防水底漆 (建議搭配 No.467 AD 密著促進劑混合使用效果更佳)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少三年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	1.使用前必須充分攪拌均勻，太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定量為原則。 2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。 3.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。 4.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM41SA20XX V1.5

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410