



## 多功 能 工 業 地 坪 耐 磨 漆

Multi-function Wear-resistance Industry Coating

產型	品 號	碼 別	Contiaqua 7970W 由水性 PU 樹脂與聚異氰酸酯硬化劑，搭配特殊顏填料構成之四液型特用耐磨塗料。
用特	途 性		室內型地床塗料面漆，停車場等特用耐磨塗料。 1. 耐水性、耐藥品性、耐污染性特別優良，為目前最新的多重複合反應合成樹脂環保塗料。 2. 耐沸水及耐低溫性能優異。 3. 表面平滑美觀。 4. 對多種基材（如合金材料、聚脲）以及漆種，具有優越之附著性及耐磨性。 5. 環保配方，低 VOC。 6. 做為戶外環境使用時，建議搭配 UPW-10 或 UP-303 環保面漆。 7. 符合 FDA 規範。
顏光重	色 澤	量 量	綠色、黃色 (#28)、紅棕色 (#26) 平光
乾漆理	燥 時 間	度 量	1.8 Kg/L 以上 (混合物)
漆塗理	膜 厚 度	量 量	指觸 4 小時以內      堅結 8 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C ) 濕膜 2175μ                  乾膜 2000μ
塗裝總	論 塗 佈	量 隔	3.6 Kg / m <sup>2</sup> 6.2 m <sup>2</sup> / 組 (=19.7kg) (@乾膜 = 2000μ)
混總不	裝 間 隔	比 量	最少 8 小時                  最多 3 天 (依漆種而異)
體積總	合 物 量	比 量	A 劑 : B 劑 : C 劑 (骨材) : 色漿 = 2.5 : 3.5 : 13.5 : 0.2 (重量比)
可調適	揮 發 物 量	比 量	95 % 以上 (混合物)
適調貯	發 物 量	固 含 量	92 ± 2%
漆塗注	固 含 量	間 隔	15 分鐘 以下 (1 組 / 混合漆 25°C )
備註	間 隔	劑 量	No.736 調薄劑 (清洗用 操作時不建議添加)
PDMC137970WX	V1.0	劑 量	No.1029 或 No.1073SL 環氧塗料或 Contiaqua 7940W 或 Contiaqua 7946W
		漆 量	環氧塗料或 PU 類面漆或 Contiaqua 7970W
		漆 量	2~5 % (僅用於清洗工具)
		性 質	正常情況下，12 個月以下。
		法 項	鏽塗、滾塗或刷塗 (建議由精熟人員進行操作)
			1. A 劑、B 劑及色漿先攪拌均勻；骨材須另外準備攪拌機攪拌，務必按規定比例順序調合。
			2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
			3. A 劑因容易與空氣中水份反應產生氣泡與膠化，建議整組配套使用，確保施工品質。
			4. 因有可用時間之限制，混合後請盡速在可用時間內用畢。一次施工最多之漆膜厚度請勿超過 5mm，以確保施工品質。
			5. 塗裝器具用完後應即洗淨以免發生硬化。
			6. 陰雨或相對濕度高於 85% 時，請勿施工，以確保施工品質。
			7. 作為耐低溫用於冷凍廠房之應用時，請不咨接洽本公司專責單位。
			油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

CONTINENTAL COATINGS INC.

10938 Beech Ave, Fontana, CA 92337

T:909-355-1200 F:909-355-2061 W:www.continentalyca.com