

# 橡膠 M.I.O. 防銹底漆

## RAINBOW C.R. M.I.O. PRIMER



- 產品號碼： 1452 (RP-68)
- 類別： 由氯化橡膠及雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之防銹漆。
- 用途： 鋼鐵構造物及機器設施、橋樑、貯槽外部等用之中塗防銹底漆。
- 特性： 1.乾燥迅速，附著力強。  
2.耐水性及耐油性優良。  
3.耐紫外線滲透性優良。  
4.容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： 銀紅色
  - 光澤度： 平光
  - 總不揮發物： 60% 以上
  - 建議膜厚： 濕膜 125  $\mu$  (Micron) 乾膜 50  $\mu$  (Micron)
  - 理論塗佈量： 30.0  $m^2$ /Gal 8.0  $m^2$ /L 5.7  $m^2$ /Kg
  - 適用塗料： 底漆： No. 1006/1402/1457  
面漆： 虹牌橡膠漆、油性樹脂面漆
  - 比重： 1.4 Kg/L 以上
  - 遮蓋力： 20  $m^2$ /L 以上
  - 粘度： 70~90 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)  
調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 噴塗、刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。  
2.被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨，以確保油漆防護功能。  
3.表面潮濕凝結有露水或在陰雨天時，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下)，應避免施工。  
4.做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM14XXX1452X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)