



## 多功 能 工 業 地 坪 耐 磨 漆

### Multi-function Wear-resistance Industry Coating

產型	品 號	碼 別	Contiaqua 7946W 由水性 PU 樹脂與聚異氰酸酯硬化劑，搭配特殊顏填料構成之三液型特用韌質塗料。
用	途		地床塗料、停車場、聚脲重塗、合金材料及作為防止老化用之韌質轉接底漆。
特	性		<ol style="list-style-type: none"><li>耐水性、耐沸水性、耐磨性、耐藥品性、耐低溫性特別優良，為新型的多重複合反應型多功能環保塗料。</li><li>表面平滑美觀。</li><li>具有優越之附著性。</li><li>除可直接上塗於水泥做底漆外，同時可作為多種材質及塗料之最佳轉接漆。</li><li>環保配方，低 VOC。</li><li>具有自流平之效果。</li><li>尤其適合作為低溫冷凍廠房之底漆應用。</li></ol>
顏光重乾漆理塗混總體可調調貯塗注備	色澤量間度量隔比物量間劑量性法項		<p>透明（三液混合後）有特定顏色需求時可外加色漿調色 半光</p> <p>1.65 Kg/L 以上（混合物） 指觸 4 小時以內      堅結 8 小時以內      完全硬化 7 天 ( 25°C ) 濕膜 1100μ            乾膜 1000μ</p> <p>1.8 Kg / m<sup>2</sup>      10.6 m<sup>2</sup> / 組 (=19.2 Kg) (@乾膜 = 1000μ) 最少 8 小時            最多 14 天 ( 依漆種而異 ) A 劑 : B 劑 : C 劑 ( 骨材 ) = 3 : 4.2 : 12 ( 重量比 )</p> <p>95 % 以上（混合物） 92 ± 2%</p> <p>0.5 小時 以下 ( 1 組 / 混合漆 25°C ) No.736 調薄劑 ( 清洗用 操作時不建議添加 )</p> <p>2~5 % ( 僅用於清洗工具 ) 正常情況下，12 個月以下。 鍍塗、滾塗或刷塗</p> <p>1. A 劑、B 劑先攪拌均勻；骨材須另外準備攪拌機攪拌，務必按規定比例順序調合。 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. A 劑因容易與空氣中水份反應產生氣泡與膠化，建議整組配套使用，以確保施工品質。 4. 因有可用時間限制，混合後請盡速在可用時間內用畢。 5. 一次施工最多之漆膜厚度請勿超過 3mm，以確保施工品質。素地須整平墊高時，每組可加入 12.5~15 公斤之 #10~20 目砂進行整平使用。 ( 一次漆膜厚度請勿超過 20 mm ) 6. 塗裝器具用完後應即洗淨以免發生硬化。 7. 陰雨或相對濕度高於 85% 時，請勿施工，以確保施工品質。 8. 有任何疑問請不吝接洽公司專責單位。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。</p>
PDMC137946XX	V1.0	註	最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

CONTINENTAL COATINGS INC.

10938 Beech Ave, Fontana, CA 92337

T:909-355-1200 F:909-355-2061 W:[www.continentalyca.com](http://www.continentalyca.com)