

優麗防水膜耐候型面漆

WEATHER RESISTANT POLYURETHANE TOP COATING FOR WATER PROOF



- 產品號碼： 781
- 型別： 由特殊聚醇樹脂 (Polyol Resin)、聚異氰酸酯硬化劑及特殊填充顏料配製而成之 PU 耐候型面漆。
- 用途： 各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程之面漆塗佈。
- 特性： 1. 耐候、耐久性能佳。
2. 質地柔軟、具彈性。
3. 美觀實用、易清洗。
4. 可上塗於彈性 PU 防水膜而不龜裂，及不影響柔韌性。
- 規格資訊：
- 顏色： 綠色 (#6)、銀灰色 (#36) 及指定色
- 體積固含量： 40% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 150 μ (Micron) 乾膜 60 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 5.6 m^2/Kg 0.18 Kg/m^2
(參考用量：每桶 20 Kg 塗佈面積約 30~35 坪)
- 適用塗料： 底漆： No.785 優麗防水膜底漆、No.UP-202 永美耐接著底漆等 PU 底漆及環氧漆。
No.789 單液 PU 防水材或 No.777 搖搖單液 PU 防水材
(1. 須待 No.789 & No.777 確實乾燥後方可上塗 No.781 優麗防水膜耐候型面漆)
(2. 為求最佳耐候及耐久性，建議 No.781 優麗防水膜耐候型面漆施作 2 次)
(3. 參閱注意事項 3 之說明)
- 比重： 1.2Kg/L 以上
- 粘度： 50~60 Ku (混合漆 25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
- 混合比： 主劑：硬化劑=15 Kg：5 Kg
- 可使用時間： 2 小時以上 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 12 小時 最多 7 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。
2. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。
3. 每三年應重新上塗一道優麗防水膜耐候型面漆，以確保防水膜之特性。
4. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。

PDM27XXX0781X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw