



虹牌油漆

優麗防水膜耐候型面漆

WEATHER RESISTANT POLYURETHANE TOP COATING FOR WATER PROOF

產 品 號 碼	No.781
型 別	由特殊聚醇樹脂 (Polyol Resin)、聚異氰酸酯硬化劑及特殊填充顏料配製而成之 PU 耐候型面漆。
用 途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程之面漆塗佈。
特 性	1. 耐候、耐久性能佳。 2. 質地柔軟、具彈性。 3. 美觀實用、易清洗。 4. 可上塗於彈性 PU 防水膜而不龜裂，及不影響柔韌性。
顏 色	綠色 (#6)、銀灰色 (#36) 及指定色
重 量	1.2Kg/L 以上
粘 度	50~60 Ku (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 150 μ (Micron) 乾膜 60 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	5.6 m ² /Kg 0.18 Kg/m ² (參考用量：每桶 20 Kg 塗佈面積約 30~35 坪)
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 7 天 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=15 Kg：5 Kg
固 體 容 積	40% 以上
可 使 用 時 間	2 小時以上 (混合漆 25°C)
適 用 底 塗	No.785 優麗防水膜底漆、No.UP-202 永美耐接著底漆 等 PU 底漆及環氧漆。 No.789 單液 PU 防水材或 No.777 搖搖單液 PU 防水材 (1.須待 No.789 & No.777 確實乾燥後方可上塗 No.781 優麗防水膜耐候型面漆) (2.為求最佳耐候及耐久性，建議 No.781 優麗防水膜耐候型面漆施作 2 次) (3.參閱注意事項 3 之說明)
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗
注 意 事 項	1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。 3. 每三年應重新上塗一道優麗防水膜耐候型面漆，以確保防水膜之特性。 4. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。

PDM270781XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410