



# 虹牌油漆

## 水性面漆

### WATER-BASED TOP COATING

產品號碼	No.406FM
型別	以具優越耐候性、耐水性、耐候性之水性壓克力樹脂，配以耐候性顏料、填充劑及添加劑精製而成之水性面漆。
用途	適用於室內外之牆面及防火漆之裝飾與保護用面漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 優良耐候性，耐水性，耐鹼性。</li><li>2. 水為稀釋劑，無引火危險，無毒性。</li><li>3. 塗膜堅固，外表美觀。</li><li>4. 配合水性防火漆，有良好附著力。</li><li>5. 可直接加水稀釋當做底漆使用。</li></ol>
顏色	各色
遮蓋力	8 m <sup>2</sup> /L 以上（因色而異）
重量	1.1 Kg/L 以上（因色而異）
粘度	80~105 KU (25°C )
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內      堅結 2 小時以內      (25°C RH=60%)
漆膜厚度	濕膜 85 μ (Micron)      乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量	44.5 m <sup>2</sup> /Gal      11.8 m <sup>2</sup> /L
塗裝間隔	最少 3 小時
總不揮發物	白色 50% 以上      其他顏色 45% 以上
調薄劑	自來水
調薄劑用量	5~15%（不含清洗工具）
塗裝系統	水性水泥底漆 + 406FM (35 μ) + 406FM (35 μ) 水性防火漆 + 406FM (35 μ) + 406FM (35 μ)
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。</li><li>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵，必須清除乾淨。</li><li>3. 陰雨或相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。</li></ol>
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410406FM V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410