



虹牌油漆

船 艙 漆 (棕 色)

HOLD PAINT, RED OXIDE

| | |
|-------------|---|
| 產 品 號 碼 | SP-57 (OH-73) |
| 型 別 | 由 酰 酸 酐 樹 脂 及 特 殊 樹 脂 製 成 之 船 艙 漆 。 |
| 用 途 | 貨 艙 用 面 漆 。 |
| 特 性 | 1. 漆 膜 堅 韌 耐 磨 。 |
| | 2. 耐 濕 性 優 良 。 |
| | 3. 耐 油 性 及 耐 水 性 優 良 。 |
| | 4. 附 著 力 強 。 |
| | 5. 容 易 施 工 。 |
| 光 澤 | 有 光 |
| 顏 色 | 棕 色 |
| 閃 火 點 | 30°C (86°F) 以 上 |
| 重 量 | 1.10 Kg/L 以 上 |
| 黏 度 | 70~85 KU (25°C) |
| 乾 燥 時 間 | 指 觸 2 小 時 以 內 |
| 漆 膜 厚 度 | 濕 膜 80 μ (3.2 mil) |
| 理 論 塗 佈 量 | 47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L 11.4 m ² /Kg |
| 塗 裝 間 隔 | 最 少 10 小 時 (25°C) |
| 固 體 容 積 | 44% 以 上 |
| 調 薄 劑 | No. 805 松 香 水 (OM-07) |
| 調 薄 劑 用 量 | 5~10% (不 含 清 洗 工 具) |
| 適 用 底 漆 | SP-54 紅 丹 漆 (OP-91) No. 920 鋅 鉻 鐵 鉛 紅 防 銹 底 漆 (LZI) (OP-94) SP-56 防 銹 漆 (OP-95) |
| 無 氣 噴 塗 作 業 | 噴 嘴 Graco 621, 721 (相 似 品 亦 可 代 用) 空 氣 壓 力 3~5 kg/cm ² 壓 縮 比 45:1 或 33:1 □ |
| 貯 藏 安 定 性 | 正 常 情 況 下, 至 少 一 年 。 |
| 塗 裝 方 法 | 無 氣 噴 塗、刷 塗、滾 塗 |
| 備 註 | 油 漆 實 際 塗 佈 量 會 依 被 塗 物 的 形 狀 大 小、工 作 環 境 而 改 變 。 |