



虹牌油漆

優麗二度底漆

POLYURETHANE SANDING

產 品 號 碼	No.711
型 別	由聚醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 硬化劑所構成之二液型中塗底漆。
用 途	樂器、傢俱、地板、運動器具及電視機與收音機外殼等木製品之中塗用底漆。
特 性	1. 乾燥迅速，2 小時內即可研磨。 2. 具有良好研磨性與附著性。 3. 與上層漆有良好附著性，並能有效抵制上層漆之被木材吸收。 4. 具有良好耐水性、可撓性。
光 澤	半透明液體
重 量	0.85 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	20sec~40sec (NK-2) (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 70 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	54.0 m ³ /Gal 14.3 m ³ /L 14.3 m ³ /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
混 合 比	主劑：硬化劑=67：33 (重量比)
總 不 揮 發 物	40% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	4 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	5~20% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.710 優麗頭度底漆
適 用 面 漆	No.712~756 優麗漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗
注 意 事 項	1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗木面之油脂、灰塵、木屑等附著污物應清除乾淨，如表面粗糙時，應先用#180~#240 砂紙研磨，再用壓縮空氣吹乾淨。 3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。 4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。 5. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。