環氧樹脂漆(透明)

EPOXY RESIN CLEAR



產品號碼: 1022GBM

型 别: 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑構成之無溶劑透明樹脂,為多用途底面兩用

型塗料,亦可以與級配沙構成樹脂砂漿使用。

用 途: 重機械廠、化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP藥廠、手術房、廢水處理

廠、坡道、車庫、倉庫等地坪使用之底漆及樹脂砂漿。

特 性: 1.與水泥及鋼鐵面之附著力強,不龜裂,不剝落。

2.機械性能特優,能耐推高機及大型車輛輾壓。

3.耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。

4.不受冷熱溫差之影響而變形。

5.緻密、耐磨、熱絕緣性優良。

規格資訊: 顏 色: 透明

建 議 膜 厚 : 底漆:100~150 μ (Micron)

面漆:使用於砂漿層時,依照指定厚度施作。

理論塗佈量: 0.2 Kg/m^{*}或指定用量(砂漿)

適用塗料: 面 漆: 永保新面漆 (EP-04)、永保新無溶劑 (No.1015)、

永保新砂漿用補土(No.1026)

比 重: 1.0 Kg/L 以上(混合漆)

粘 度: 60 KU 以上 (混合漆 25°C)

混合調薄: 調 薄 劑: No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)

(僅可用於清洗工具)

調薄劑用量: 不得摻用

混合比: 主劑:硬化劑=3:1(重量比)或按公司建議之比例

亦可搭配金鋼砂或是石英砂施作樹脂砂漿地坪

可使用時間: 30 分鐘(樹脂砂漿混合漆 25℃)

塗裝方法: 手工鏝敷

乾 燥 時 間 : 指觸 8 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天(25℃)

塗裝間隔: 最少 12 小時

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少一年。

注 意 事 項 : 1.主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合使用,再加入級配矽砂攪拌均勻。

2.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時,應避免施工,尤以表面潮濕者,必須使之完全乾燥。

3.水泥面含水率需 12% 以下,超過 12% 需以火焰強制乾燥。

4.水泥面強度至少 150 Kg/cm² 以上,不可有油漬,砂礫或灰塵。

5.施工時請帶手套,以免皮膚接觸。

6.本產品混合比為標準比例,若須要其他要求,請洽詢本公司技術部門。

7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。



PDM19XX1022GX1 V1.0 2024-05-01