



虹牌油漆

環氧樹脂漆 (透明)

EPOXY RESIN CLEAR

產 品 號 碼	No. 1022GBM
型 別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑構成之無溶劑透明樹脂，為多用途底面兩用型塗料，亦可以與級配沙構成樹脂砂漿使用。
用 途	重機械廠、化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、廢水處理廠、坡道、車庫、倉庫等地坪使用之底漆及樹脂砂漿。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 與水泥及鋼鐵面之附着力強，不龜裂，不剝落。2. 機械性能特優，能耐推高機及大型車輛輾壓。3. 耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。4. 不受冷熱溫差之影響而變形。5. 緻密、耐磨、熱絕緣性優良。
顏 色	透明
重 量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	60 KU 以上 (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 8 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	底漆：100~150 μ (Micron) 面漆：使用於砂漿層時，依照指定厚度施作。
理 論 塗 佈 量	0.2 Kg/m ² 或指定用量 (砂漿)
塗 裝 間 隔	最少 12 小時
混 合 比	主劑：硬化劑=3：1 (重量比) 或按公司建議之比例 亦可搭配金鋼砂或是石英砂施作樹脂砂漿地坪
可 用 時 間	30 分鐘 (樹脂砂漿混合漆 25°C)
調 薄 劑	No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用於清洗工具)
調 薄 劑 用 量	不得摻用
適 用 面 漆	永保新面漆 (EP-04)、永保新無溶劑 (No.1015)、永保新砂漿用補土 (No.1026)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	手工鏝敷
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合使用，再加入級配砂攪拌均勻。2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。3. 水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。4. 水泥面強度至少 150 Kg/cm² 以上，不可有油漬，砂礫或灰塵。5. 施工時請帶手套，以免皮膚接觸。6. 本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。