



# 虹牌油漆

## 永保新高固型水道內襯塗料

HIGH SOLIDS EPOXY WATER WORKS COATING (JWWA K-135)

產 品 號 碼	No.1058HS
型 別	由特殊環氧樹脂及硬化劑，配以耐水性顏料精製而成之二液型高固型水道塗料。
用 途	適用於儲水槽、淡水槽、養殖水槽，及鋼管、水泥管等水道內襯用防護面漆，亦適用於船舶貨艙、油艙、壓水艙及淡水艙等之防護面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 高固型塗料，噴塗一道即可得 300 <math>\mu</math> 以上之厚漆膜。</li><li>2. 塗膜堅韌，耐磨性極佳。</li><li>3. 耐水性、耐油性及耐藥品性極優。</li><li>4. 符合日本 JWWA K135 之規範。</li></ol>
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗或無氣噴塗
光 澤	半光
顏 色	灰色、棕色
重 量	1.4 Kg/L 以上 (混合物)
粘 度	110~140 KU (混合物 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內      堅結 6 小時以內      完全硬化 7 天(25°C)
塗 裝 間 隔	最少 8 小時      最多 5 天 (25°C) 或 3 天 (30°C)
塗 膜 厚 度	濕膜 320 $\mu$ (Micron)      乾膜 250 $\mu$ (Micron)
理 論 塗 佈 量	11.8 M <sup>2</sup> /GAL      3.1 M <sup>2</sup> /L      2.2 M <sup>2</sup> /Kg      @250 $\mu$
混 合 比	主劑：硬化劑=83：17 (重量比)
總 不 揮 發 物	82% 以上 (混合物)
耐 熱 溫 度	連續 93°C
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	0~10% (重量率) (不含清洗工具)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
表 面 處 理	鋼 材：噴砂至 SIS Sa 2 1/2 以上 混 凝 土：掃砂或有適當粗糙度
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 主劑及硬化劑，必須按規定比例均勻調合。</li><li>2. 陰雨及大氣相對濕度在 85% RH 以上時，儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。</li><li>3. 於貯槽內施工時，須注意未以充份通風。</li><li>4. 使用於養殖水槽時，施工條件須確實注意，並以自行試驗後才可使用。</li></ol>

PDM101058HS V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410