



虹牌油漆

永美耐接著底漆

ONE PACK POLYUREA ADHESIVE PRIMER

產品號碼	UP-202
型別	由特殊聚異氰酸酯(Polyisocyanate)樹脂精製而成之一液濕氣硬化型接著底漆。
用途	用於 UP-100、UP-200、UP-168、UP-228 與 UP-300 永美耐聚脲與聚氨酯塗料之專用轉接漆或底漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 單液成份，施工簡單，省時省工。2. 濕氣硬化型塗料，可在一般濕度環境條件下施工。3. 低黏度、有優越的滲透性，可緊密連接塗層與基材。4. 耐水性特優。
顏色	透明
重量	0.9 Kg/L 以上
粘度	約 65 cps 以下 (25°C)
總不揮發物	40% 以上
乾燥時間	指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗裝間隔	UP-100 UP-200：最少 1 小時 最多 6 小時 (25°C) UP-168 UP-228：最少 1 小時 最多 2 天 (25°C) UP-300：最少 8 小時 最多 2 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 32 μ (Micron)
理論塗佈量	10.0 m ² /Kg 0.10 Kg/m ² (實際參考量：每 10 Kg 的塗布面積約 50~66 m ²)
調薄劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗與噴塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。3. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。4. 施工時，請勿積料與厚塗。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。