



# 虹牌油漆

## 水性木器二度底漆

### WATER-BASED WOOD SANDING SEALER

產品號碼	YWP-106C
型別	由水性特殊合成樹脂與特殊填料等所配製而成之底漆。
用途	傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之底漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工操作方便，乾燥速率快。</li><li>2. 具良好磨砂性，填縫效率佳。</li><li>3. 乾燥成膜後透明度高，更能顯現出木紋質感。</li><li>4. 耐水性佳，遇水不會有白化現象。</li></ol>
顏色	乳白色液體
重量	1.0~1.1 Kg/L
塗膜狀態	平滑透明
粘度	300~500 cps (LV2,RPM30) (25°C)
總不揮發物	34~36%
乾燥時間	指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時 (25°C/相對濕度 50% )
塗裝間隔	可砂磨或重塗時間 40 分鐘以上
漆膜厚度	濕膜 105 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理論塗佈量	36.0 m <sup>2</sup> /Gal 9.5 m <sup>2</sup> /L 9.1 m <sup>2</sup> /Kg
調薄劑	清水
調薄劑用量	噴塗或刷塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。
適用底漆	YWP-101、YWP-103
貯藏安定性	正常情況下，18 個月。
塗裝方法	噴塗 (建議原液塗裝)、刷塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用前請攪拌均勻。</li><li>2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 # 180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 # 240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。</li><li>3. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。</li><li>4. 本項塗料請底、面系統搭配使用。</li></ol>
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。