

優麗透明反光面漆

POLYURETHANE TRANSPARENT REFLECTIVE FINISH COATING



- 產品號碼： 741
- 型別： 由壓克力樹脂 (Acrylic Polyol) 及聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 為主要原料，加上特殊顏料精製而成之二液型透明塗料。
- 用途： 專用於鋼構、水泥、牆面、石材等需要警示作用之構件上，具有夜間反光警示功能。
- 特性： 1.表面平滑美觀，夜間警示效果佳。
2.高反光性，經久不變色。
3.耐藥品性非常優異，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。
4.具有優越附著性與耐磨性。
- 規格資訊：
- 顏色： 乳白色
- 總不揮發物： 40% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 44.3 m²/Gal 11.7 m²/L 11.7 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.728S 優麗面漆
No.730 優麗面漆
或公司其他系列優麗面漆
- 比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 60~90 KU (混合漆) (25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 93°C 間歇 121°C
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.736 優麗面漆調薄劑
- 調薄劑用量： 20~30% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=86：14 (重量比)
- 可使用時間： 5 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 6 小時 最多 7 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。(未開封容器中)
- 注意事項：
- 1.主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
 - 2.被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。
 - 3.噴塗時噴槍霧化寬幅要大，可增加反光粒子在塗膜均勻分佈。
 - 4.噴塗道數越多，反光效果越強，可依客戶需求而增減噴塗道數。
 - 5.溶劑稀釋量約 20~30% 為主，反光粒子均勻分佈效果較佳。
 - 6.因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
 - 7.硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
 - 8.塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠化。
 - 9.乾膜膜厚若超過 50um，易產生氣泡，應特別注意。
 - 10.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM71XXX0741X1 V1.0 2024-05-01