



虹牌油漆

彈性面漆用透明底漆

SEALER FOR WATER-BASED ELASTOMERIC COATING

產品號碼	No.420
型別	由耐水、耐鹼性優異的壓克力樹 (Acrylic resin) 構成之外牆用底漆。
用途	塗裝外牆用水性彈性面漆前使用之底漆，適用於牆面、水泥表面或混凝土。
產品特色	1. 乾燥快、作業性良好。 2. 滲透性佳，能滲入水泥孔隙表面，附著力優異。 3. 可穿透老化的水泥漆、調合漆舊面漆，促進面漆之附著。 4. 耐水、耐鹼性良好。 5. 符合 CNS15080 公告之 C3 類揮發性有機物成分限值規定，VOC 不超過 600 g/L。
外觀	微黃透明液體
閃火點	26 °C 以上
比重	0.9 Kg/L 以上
總不揮發分	36% 以上
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 60µm (Micron) 乾膜 20µm (Micron)
理論塗佈量	60 m ² /Gal 300 m ² /5Gal
塗裝間隔	至少 3 小時以上 (25°C)
調薄劑	No.807 二甲苯
調薄劑用量	30~40%
適用面漆	No.406 水性水泥漆 No.421 水性彈性面漆 SA2000 美彩麗外牆防塵漆 SA3000 水性彈性防塵漆 SA5000 全效防塵漆 No.8513 3D 立體造型漆
儲存安定性	正常情況下，至少 2 年。
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
注意事項	1. 產品使用前請攪拌均勻，被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5~40°C 時始可施工 3. 新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，會降低漆膜性能與附著性，必須養生 2~3 星期，待其完全乾燥後，含水率在 12% 以下，始可施工。 4. 若被塗物表面粉化嚴重則需增加底漆塗刷次數。
備註	實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。