

- 產品號碼：2098AS
- 型別：由環氧樹脂、硬化劑及特殊導電填充料、添加劑構成之二液型永保新導電底漆。
- 用途：電子廠、晶圓加工廠、無塵室、醫院、精密儀器室、電腦房、粉體工廠、紡織廠、溶劑儲存場、軍火彈藥庫房等地面之導電底漆。
- 特性：1.於室內及密閉空間乾燥快速。
2.導電性佳，可有效導除靜電。
3.底漆完工後，電阻值 $\leq 10^4 \Omega$ 。
- 規格資訊：
- 顏色：黑色
- 總不揮發物：30% 以上（混合漆）
- 建議膜厚：濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
- 理論塗佈量：37.8 m^2 /Gal 10 m^2 /L 8.3 m^2 /Kg
- 適用塗料：面漆：No. 2097 N、Rainbowaqua 3881、No.1015AS、No. 1015 N
- 比重：1.0 Kg/L 以上（混合漆）
- 粘度：50~65 KU（混合漆 25°C）
- 混合調薄：
- 調薄劑：No. 1005 永保新調薄劑(SP-12)
- 調薄劑用量：0~5%（不含清洗工具）
- 混合比：主劑：硬化劑=6：1（重量比）
- 可使用時間：1 小時以內（混合漆 25°C）
- 塗裝方法：刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間：指觸 2 小時以內 堅結 10 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
- 塗裝間隔：最少 12 小時（25°C）
- 貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
 - 2.主劑與硬化劑必須按規定比例混合後才可使用。
 - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。
 - 4.塗裝器具使用完，應立即洗淨。