



經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生 產 製 造 工 廠 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

生 產 製 造 工 廠 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 調合漆 (合成樹脂型)

適 用 國 家 標 準 總 號 601

類 號 K2006

證 書 號 碼 台正字第

750

號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。

局長 劉明忠

中 華 民 國 48 年 7 月 25 日

品管評鑑制度變更 107年6月12日 換發此證



台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 723AA001

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM00750-Y-112-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 1 頁

註: 申請案(新申請許可使用正字標記)者, 證書號碼欄填: 無

產品名稱	調合漆(合成樹脂型)(第1種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	百合白色 甲醛釋出量等級: 3級 室外用	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 00750 號	抽樣日期	112年2月23日
適用標準	CNS 601 K2006	檢驗完成日期	112年4月24日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	攪拌時無堅硬結塊且均勻	符合	
2. 塗裝作業性	無礙於刷塗	符合	
3. 乾燥時間(表面乾燥性)	16小時以內	符合	
4. 指觸乾燥性(第2、3種適用)	-----	不適用	
5. 塗膜外觀	正常	符合	
6. 遮蓋力	90%以上	98%	
7. 加速黃色度(第1種白色適用)	-----	不適用	
8. 60度鏡面光澤度	80以上	87	
9. 重塗適合性	無礙於重塗	符合	
10. 上塗適合性(第3種適用)	-----	不適用	
11. 加熱殘分	55%以上	62%	
12. 耐鹽水性(第2種適用)	-----	不適用	
13. 加速耐候性	具加速耐候性	符合	
14. 室外暴露耐候性	具室外暴露耐候性	具室外暴露耐候性	
15. 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值	符合 CNS 15080 表 1 中類別 I 之型別	428 g/L	
	SB 規定為 550 g/L		
16. 甲醛釋出量	第1種室外用應符合 CNS 15931 之	0.55 mg/L	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商, 一份檢驗單位自存

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:723AA001

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號：CNM00750-Y-112-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁，第 2 頁

註：申請案(新申請許可使用正字標記)者，證書號碼欄填：無

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

產品名稱	調合漆(合成樹脂型)(第1種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	百合白色 甲醛釋出量等級：3級 室外用	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 00750 號	抽樣日期	112 年 2 月 23 日
適用標準	CNS 601 K2006	檢驗完成日期	112 年 4 月 24 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
	表1規定		
	1.8 mg/L 以下(3級)		
17. 有害重金屬			
17.1 可溶性重金屬含量(第1種室內、室內外適用)	-----	不適用	
17.2 總含量	第1種室外用應符合 CNS 15931 之		
	表3規定		
	鉛(Pb)：600 mg/kg 以下	未檢出	
	鎘(Cd)：100 mg/kg 以下	未檢出	
	汞(Hg)：100 mg/kg 以下	未檢出	
	六價鉻(Cr ⁶⁺)：300 mg/kg 以下	未檢出	
18. 標示	依第9節之規定	符合	
註：1.第14項依 CNS 601 之 7.17 規定。檢附 718AA012-1 報告影本。			
2.第17.2項試驗，鉛、鎘、汞偵測極限各為 5 mg/kg，六價鉻偵測極限為 2 mg/kg。			
總 評	合 格 (依據 105 年 8 月 29 日修訂公布之 CNS 601 執行檢驗)		
備 考	112 年度普查案		

報告簽署人

張好

實驗室負責人

張好

與正本相符

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:718AA012-1

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM00750-Y-107-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 1 頁 第 1 頁

註：申請案(新申請許可使用正字標記)者，證書號碼欄填：無

產品名稱	調合漆(合成樹脂型)(第1種)		公司名稱	永記造漆工業股份有限公司	
規格型號	白色 甲醛釋出量等級：3級 室外用		工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號	
證明書號	台正字第	00750	號	抽樣日期	107年3月29日
適用標準	CNS	601 K2006	號	檢驗完成日期	108年5月3日
檢 驗 項 目		國 家 標 準		檢 驗 結 果	
14. 室外暴露耐候性		具室外暴露耐候性		符合	
暴曬場位置					
經度：120° 22'E		緯度：22° 32'N		高度：20 m	
暴曬氣象資料：					
暴曬日期：107年4月26日至108年4月26日					
暴曬週期：1年					
暴曬角度：面向赤道，水平仰角 30°					
太陽輻射總暴露量：5332.291 MJ/m ²					
UVA 總暴露量：295.578 MJ/m ²					
UVB 總暴露量：10.935 MJ/m ²					
總降雨量：306.76 mm					
平均溫度：25.8 °C					
平均相對濕度：68.2 %					
潮濕時間：38.95 %					
總 評	合 格 (依據 105 年 8 月 29 日修訂公布之 CNS 601 執行檢驗)				
備 考	107 年度普查案				

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

報告簽署人

張好

檢驗員

