



經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生產製造工廠名稱 永記造漆工業股份有限公司

生產製造工廠地址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 耐酸漆

適 用 國 家 標 準 總 號 2410 類 號 K2041

證 書 號 碼 台 正 字 第 1488 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，
核准使用正字標記。

局長 劉 明 忠

中 華 民 國 54 年 6 月 3 日

品管評鑑制度變更107年6月12日 換發此證



台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA002

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM01488-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 1 頁

註:申請案(新申請許可使用正字標記)者,證書號碼欄填:無

產品名稱	耐酸漆	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	白色	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 01488 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 2410 K2041	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	攪拌時無堅硬結塊且均勻	攪拌時無堅硬結塊且均勻	
2. 研磨細度	30 μm 以下	16 μm	
3. 塗裝作業性	無礙於刷塗或噴塗作業	無礙於刷塗作業	
4. 乾燥時間	指觸乾燥: 2 小時以內	2 小時以內	
	堅結乾燥: 8 小時以內	8 小時以內	
5. 塗膜外觀	塗膜外觀正常	塗膜外觀正常	
6. 遮蓋力	其他顏色: 8 m ² /L 以上	21 m ² /L	
7. 耐屈曲性	可耐屈曲	可耐屈曲	
8. 耐酸性	無異狀	無異狀	
9. 耐鹽水噴霧性	無異狀	無異狀	
10. 加熱殘分	40 % 以上	64 %	
11. 儲存安定性	安定	安 定	
12. 有害重金屬總含量	應符合 CNS 15931 之 4.3(b)規定		
	鉛(Pb): 600 mg/kg 以下	未檢出	
	鎘(Cd): 100 mg/kg 以下	未檢出	
	汞(Hg): 100 mg/kg 以下	未檢出	
	六價鉻(Cr ⁶⁺): 300 mg/kg 以下	未檢出	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份,一份送經濟部標準檢驗局轄區分局,一份送廠商,一份檢驗單位自存

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 724AA002

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM01488-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁，第 2 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	耐酸漆	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	白色	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 01488 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 2410 K2041	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目		國 家 標 準	檢 驗 結 果
13. 標示		依第6節規定	符合
註：第12項試驗，鉛、鎘、汞偵測極限各為5 mg/kg，六價鉻偵測極限為2 mg/kg。			
總 評	合 格 (依據108年11月29日修訂公布之CNS 2410執行檢驗)		
備 考	113年度普查案		

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

參考文件

報告簽署人 張好

實驗室負責人 張好