



經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生產製造工廠名稱 永記造漆工業股份有限公司

生產製造工廠地址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 厚塗型鋅粉漆(第2種)

適 用 國 家 標 準 總 號 4936 類 號 K2087

證 書 號 碼 台 正 字 第 3744 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。

局長 劉明忠

中 華 民 國 73 年 4 月 18 日

品管評鑑制度變更 107年6月12日 換發此證



台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA006

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號：CNM03744-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁，第 1 頁

註：申請案(新申請許可使用正字標記)者，證書號碼欄填：無

產品名稱	厚塗型鋅粉漆(第2種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 03744 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 4936 K2087	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	粉劑或鋅粉需為微小且均勻的粉末 ；液體經攪拌混合時無堅硬結塊且 均勻	鋅粉為微小且均勻的粉末；液體 經攪拌混合時無堅硬結塊且均勻	
2. 乾燥時間(堅結乾燥)	6小時以內	6小時以內	
3. 塗膜外觀	塗膜外觀正常	塗膜外觀正常	
4. 可使用時間	廠商標示值：1小時以上	1小時以上	
5. 耐衝擊性	無龜裂、剝離	無龜裂、剝離	
6. 厚塗性	無礙於厚塗	無礙於厚塗	
7. 耐鹽水噴霧性	能耐鹽水噴霧	能耐鹽水噴霧	
8. 耐水性	無異狀	無異狀	
9. 混合塗料之加熱殘分	75% 以上	81%	
10. 加熱殘分之金屬鋅	70% 以上	90%	
11. 室外暴露耐候性	具室外暴露耐候性	具室外暴露耐候性	
12. 有害重金屬總含量	應符合 CNS 15931 之表 3 規定		
12.1 鉛(Pb)	600 mg/kg 以下	69 mg/kg	
12.2 鎘(Cd)	100 mg/kg 以下	未檢出	
12.3 汞(Hg)	100 mg/kg 以下	未檢出	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

參考文件

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 724AA006

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM03744-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 2 頁

註: 申請案(新申請許可使用正字標記)者, 證書號碼欄填: 無

產品名稱	厚塗型鋅粉漆(第2種)		工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司	
規格型號			工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號	
證書號碼	台正字第	03744	號	抽樣日期	113年2月1日
適用標準	CNS	4936	K2087	檢驗完成日期	113年4月1日
檢 驗 項 目		國 家 標 準		檢 驗 結 果	
12.4 六價鉻(Cr ⁶⁺)		300 mg/kg 以下		未檢出	
13. 標示		依第8節之規定		符合	
註: 1. 第11項依 CNS 4936 之 6.14 規定。檢附 718AA018-1 報告影本。					
2. 第12項試驗, 鎘、汞偵測極限各為 5 mg/kg, 六價鉻偵測極限為 2 mg/kg。					
總 評		合 格 (依據 111 年 4 月 15 日修訂公布之 CNS 4936 執行檢驗)			
備 考		113 年度普查案 主劑: 硬化劑: 粉劑 = 1.5 : 0.9 : 7.5			

產品檢驗報告一式三份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商, 一份檢驗單位自存

參考文件

報告簽署人

張好

實驗室負責人

張好

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:718AA018-1

與正本相符

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號：CNM3744-Y-107-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 1 頁 第 1 頁

註：申請案(新申請許可使用正字標記)者，證書號碼欄填：無

產品名稱	厚塗型鋅粉漆(第2種)		工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司	
規格型號			工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號	
證書號碼	台正字第	03744	號	抽樣日期	107年3月29日
適用標準	CNS	4936	K2087	檢驗完成日期	109年5月6日
檢 驗 項 目		國 家 標 準		檢 驗 結 果	
11. 室外暴露耐候性		無生鏽、龜裂、剝離及起泡		具室外暴露耐候性	
暴曬場位置					
經度：120° 22'E 緯度：22° 32'N 高度：20 m					
暴曬氣象資料：					
暴曬日期：107年4月26日至109年4月26日					
暴曬週期：2年					
暴曬角度：面向赤道 水平仰角45°					
太陽輻射總暴露量：10680.62 MJ/m ²					
UVA 總暴露量：567.000 MJ/m ²					
UVB 總暴露量：20.192 MJ/m ²					
總降雨量：506.12 mm					
平均溫度：25.6 °C					
平均相對濕度：67.7 %					
潮濕時間：43.48 %					
總 評	合 格 (依據 104 年 9 月 23 日修訂公布之 CNS 4936 執行檢驗)				
備 考	107 年度普查案 主劑：硬化劑 粉劑= 1.5 : 0.9 : 7.5				

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

報告簽署人

張好

檢驗員

