



# 經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生產製造工廠名稱 永記造漆工業股份有限公司

生產製造工廠地址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 環氧樹脂漆(第一種)

適 用 國 家 標 準 總 號 4938

類 號 K2089

證 書 號 碼 台正字第 3746

號

上 記 產 品 依 標 準 法 第 11 條 第 1 項 規 定 審 查 合 格 ，  
核 准 使 用 正 字 標 記 。

## 局長 劉明忠

中 華 民 國 73 年 4 月 8 日

品管評鑑制度變更 107年6月12日 換發此證



台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室  
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA008

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM03746-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室  
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 1 頁

註:申請案(新申請許可使用正字標記)者,證書號碼欄填:無

產品名稱	環氧樹脂漆(第一種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 03746 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 4938 K2089	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	主劑、硬化劑攪拌時無堅硬結塊且 均勻	主劑、硬化劑攪拌時無堅硬結塊 且均勻	
2. 研磨細度	-----	不適用	
3. 混合性	能均勻混合	能均勻混合	
4. 作業性	無礙於刷塗或噴塗作業	無礙於刷塗作業	
5. 乾燥時間	10 小時以內 (半堅結)	10 小時以內	
6. 塗膜外觀	塗膜外觀需正常	塗膜外觀正常	
7. 混合後可使用時間	8 小時以上	8 小時以上	
8. 耐屈曲性	應無龜裂、剝離	無龜裂、剝離	
9. 耐衝擊性	應無龜裂、剝離	無龜裂、剝離	
10. 耐鹼性	-----	不適用	
11. 耐酸性	-----	不適用	
12. 耐揮發油性	應無剝離、起泡、起皺、軟化	無剝離、起泡、起皺、軟化	
13. 鹽水噴霧試驗	應無生銹、起泡、剝離	無生銹、起泡、剝離	
14. 耐濕性	應無膨脹、剝離、生銹	無膨脹、剝離、生銹	
15. 混合漆中加熱殘分	60 % 以上	71 %	
16. 環氧樹脂之定性	含有環氧樹脂	含 有	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份,一份送經濟部標準檢驗局轄區分局,一份送廠商,一份檢驗單位自存

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA008

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM03746-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室  
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 2 頁

註:申請案(新申請許可使用正字標記)者,證書號碼欄填:無

產品名稱	環氧樹脂漆(第一種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 03746 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 4938 K2089	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
17. 標示	依第4節規定	符合	
總 評	合 格	(依據 76 年 5 月 21 日修訂公布之 CNS 4938 執行檢驗, 檢驗法 CNS 8012)	
備 考	113 年度普查案	主劑: 硬化劑 = 4.4 : 0.4	

產品檢驗報告一式三份,一份送經濟部標準檢驗局轄區分局,一份送廠商,一份檢驗單位自存

參考文件

報告簽署人 張好

實驗室負責人 張好