



經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生 產 製 造 工 廠 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

生 產 製 造 工 廠 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 環氧樹脂漆(第二種)

適 用 國 家 標 準 總 號 4938

類 號 K2089

證 書 號 碼 台 正 字 第 5210

號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。

局長 劉 明 忠

中 華 民 國 78 年 5 月 30 日

品管評鑑制度變更107年6月12日 換發此證



台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA013

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM05210-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 1 頁

註:申請案(新申請許可使用正字標記)者,證書號碼欄填:無

產品名稱	環氧樹脂漆(第二種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 05210 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 4938 K2089	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	主劑、硬化劑攪拌時無堅硬結塊且 均勻	主劑、硬化劑攪拌時無堅硬結塊 且均勻	
2. 研磨細度	30 μm 以下	10 μm	
3. 混合性	能均勻混合	能均勻混合	
4. 作業性	無礙於刷塗或噴塗作業	無礙於刷塗作業	
5. 乾燥時間	10 小時以內(半堅結)	10 小時以內	
6. 塗膜外觀	塗膜外觀需正常	塗膜外觀正常	
7. 混合後可使用時間	8 小時以上	8 小時以上	
8. 耐屈曲性	應無龜裂、剝離	無龜裂、剝離	
9. 耐衝擊性	應無龜裂、剝離	無龜裂、剝離	
10. 耐鹼性	應無膨脹、龜裂、剝離	無膨脹、龜裂、剝離	
11. 耐酸性	應無膨脹、龜裂、剝離	無膨脹、龜裂、剝離	
12. 耐揮發油性	應無剝離、起泡、起皺、軟化	無剝離、起泡、起皺、軟化	
13. 鹽水噴霧試驗	應無生銹、起泡、剝離	無生銹、起泡、剝離	
14. 耐濕性	應無膨脹、剝離、生銹	無膨脹、剝離、生銹	
15. 混合漆中加熱殘分	55 % 以上	75 %	
16. 環氧樹脂之定性	含有環氧樹脂	含 有	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份,一份送經濟部標準檢驗局轄區分局,一份送廠商,一份檢驗單位自存

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA013

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號：CNM05210-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁，第 2 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	環氧樹脂漆（第二種）	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 05210 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 4938 K2089	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
17. 標示	依第4節規定	符 合	
總 評	合 格	(依據 76 年 5 月 21 日修訂公布之 CNS 4938 執行檢驗，檢驗法 CNS 8012)	
備 考	113 年度普查案	主劑：硬化劑 = 4.6 : 0.4	

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

參考文件

報告簽署人

張好

實驗室負責人

張好