



經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生產製造工廠名稱 永記造漆工業股份有限公司

生產製造工廠地址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 環氧樹脂柏油漆(第二種)

適 用 國 家 標 準 總 號 4939 類 號 K2090

證 書 號 碼 台正字第 5213 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。

局長 劉明忠

中 華 民 國 78 年 5 月 30 日

品管評鑑制度變更-107年6月12日 換發此證



台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA016

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號：CNM05213-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁，第 1 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	環氧樹脂柏油漆（第2種）	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 05213 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 4939 K2090	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	主劑、硬化劑，攪拌時無堅硬結塊 且均勻	主劑、硬化劑，攪拌時無堅硬結塊 且均勻	
2. 塗裝作業性	無礙於無氣噴塗作業	無礙於無氣噴塗作業	
3. 乾燥時間(半堅結乾燥)	24小時以內	24小時以內	
4. 塗膜外觀	塗膜外觀正常	塗膜外觀正常	
5. 可使用時間	3小時以上	3小時以上	
6. 耐屈曲性	可耐屈曲	可耐屈曲	
7. 耐衝擊性	可耐衝擊	可耐衝擊	
8. 耐冷熱反復性	無異狀	無異狀	
9. 耐鹼性	無異狀	無異狀	
10. 耐酸性	無異狀	無異狀	
11. 耐揮發油性(第1種適用)	無異狀	不適用	
12. 耐油性(第2種適用)	無異狀	無異狀	
13. 耐鹽水噴霧性	無異狀	無異狀	
14. 耐濕性	無異狀	無異狀	
15. 混合漆中加熱殘分	60% 以上	81%	
16. 環氧樹脂定性	含有環氧樹脂	含有	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

參考文件

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA016

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM05213-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 2 頁

註:申請案(新申請許可使用正字標記)者,證書號碼欄填:無

產品名稱	環氧樹脂柏油漆(第2種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 05213 號	抽樣日期	113年2月1日
適用標準	CNS 4939 K2090	檢驗完成日期	113年4月1日
檢驗項目	國家標準	檢驗結果	
17.標示	依第9節規定	符合	
總評	合格	(依據106年10月2日修訂公布之CNS 4939執行檢驗)	
備考	113年度普查案	主劑:硬化劑 = 4.7 : 0.49	

產品檢驗報告一式三份,一份送經濟部標準檢驗局轄區分局,一份送廠商,一份檢驗單位留存

參考文件

報告簽署人 張好

實驗室負責人 張好