



經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生產製造工廠名稱 永記造漆工業股份有限公司

生產製造工廠地址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 調合漆(合成樹脂型)

適 用 國 家 標 準 總 號 601

類 號 K2006

證 書 號 碼 台正字第

750

號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，
核准使用正字標記。

局長 劉明忠

中 華 民 國 48 年 7 月 25 日

品管評鑑制度變更 107年6月12日 換發此證



台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA001

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM00750-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 1 頁

註: 申請案(新申請許可使用正字標記)者, 證書號碼欄填: 無

產品名稱	調合漆(合成樹脂型)(第1種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	白色 甲醛釋出量等級: 3級 室外用	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 00750 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 601 K2006	檢驗完成日期	113 年 4 月 30 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	攪拌時無堅硬結塊且均勻	攪拌時無堅硬結塊且均勻	
2. 塗裝作業性	無礙於刷塗	無礙於刷塗	
3. 乾燥時間(表面乾燥性)	16小時以內	16小時以內	
4. 指觸乾燥性(第2、3種適用)	-----	不適用	
5. 塗膜外觀	正常	正常	
6. 遮蓋力(白色及淺色適用)	90 % 以上	97 %	
7. 加速黃色度(第1種白色適用)	0.20 以下	0.10	
8. 60度鏡面光澤度(第1、2種適用)	80 以上	88	
9. 重塗適合性(第1、2種適用)	無礙於重塗	無礙於重塗	
10. 上塗適合性(第3種適用)	-----	不適用	
11. 加熱殘分	55 % 以上	64 %	
12. 耐鹽水性(第2種適用)	-----	不適用	
13. 加速耐候性(第1、2種適用)	具加速耐候性	具加速耐候性	
14. 室外暴露耐候性(第1、2種適用)	具室外暴露耐候性	具室外暴露耐候性(註1)	
15. 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值	符合 CNS 15080 表1中類別 I 之型別 SB 規定為 550 g/L	417 g/L	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商, 一份檢驗單位自存

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 724AA001

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM00750-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 2 頁

註: 申請案(新申請許可使用正字標記)者, 證書號碼欄填: 無

產品名稱	調合漆(合成樹脂型)(第1種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	白色 甲醛釋出量等級: 3級 室外用	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 00750 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 601 K2006	檢驗完成日期	113 年 4 月 30 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
16. 甲醛釋出量	第1種室外用應符合 CNS 15931 之 表1規定, 1.8 mg/L 以下(3級)	0.48 mg/L	
17. 有害重金屬			
17.1 可溶性重金屬含量(第1種室 內、室內外適用)	—————	不適用	
17.2 總含量(第1種室外用適用)	第1種室外用應符合 CNS 15931 之 表3規定		
	鉛(Pb): 600 mg/kg 以下	未檢出	
	鎘(Cd): 100 mg/kg 以下	未檢出	
	汞(Hg): 100 mg/kg 以下	未檢出	
	六價鉻(Cr ⁶⁺): 300 mg/kg 以下	未檢出	
18. 標示	依第9節規定	符合	
註: 1. 第14項依 CNS 601 之 7.17 規定。檢附 723AA001-1 報告影本。			
2. 第17.2項試驗, 鉛、鎘、汞偵測極限各為 5 mg/kg, 六價鉻偵測極限為 2 mg/kg。			
總 評	合 格 (依據 105 年 8 月 29 日修訂公布之 CNS 601 執行檢驗)		
備 考	113 年度普查案		

產品檢驗報告一式三份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商, 一份檢驗單位自存

報告簽署人

張好

實驗室負責人

張好

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 723AA001-1

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM00750-Y-112-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 1 頁, 第 1 頁

註: 申請案(新申請許可使用正字標記)者, 證書號碼欄填: 無

產品名稱	調合漆(合成樹脂型)(第1種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	百合白 色 甲醛釋出量等級: 3 級 室外用	工廠地址	高雄市小港區沿海三路 26 號
證明書號	台正字第 00750 號	抽樣日期	112 年 2 月 23 日
適用標準	CNS 601 K2006	檢驗完成日期	113 年 4 月 30 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
14. 室外暴露耐候性	具室外暴露耐候性	具室外暴露耐候性	
暴曬場位置			
高雄市小港區沿海三路 26 號 (經度: 120° 22'E 緯度: 22° 32'N 高度: 20 m)			
暴曬氣象資料:			
暴曬日期: 112 年 4 月 26 日至 113 年 4 月 26 日			
暴曬週期: 1 年			
暴曬角度: 面向赤道, 水平仰角 30°			
太陽輻射總暴露量: 5630.665 MJ/m ²			
UVA 總暴露量: 326.033 MJ/m ²			
UVB 總暴露量: 8.254 MJ/m ²			
總降雨量: 186.06 mm			
平均溫度: 26.3 °C			
平均相對濕度: 66.4 %			
潮濕時間: 31.31 %			
總 評	合 格 (依據 105 年 8 月 29 日修訂公布之 CNS 601 執行檢驗)		
備 考	112 年度普查案		

產品檢驗報告一式三份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商, 一份檢驗單位自存

報告簽署人

張 好

實驗室負責人

張 好