## 全效透明防護漆





產品號碼: ECO102

型 別: 以水性高耐候特殊改質樹脂搭配高品質的填充料劑精製而成。

用 全效透明防護漆提供塗裝系統之面層保護,優異的耐水性及耐水白性可維持底塗

原始風貌,獨特防污專利技術,可輕鬆帶走髒污,耐候性佳可延長使用年限,減

少重複施工的時間及金錢。

特 1.耐候性佳,不黃變。

2.獨特防污專利技術,賦予極佳的耐髒污特性。

3.良好之耐鹼性。

4.保護底材、維持塗層原始風貌。

5. 優異的耐水性和耐水白性。

規格資訊: 色: 透明 顏

光 澤 度 : 有光、半光、消光

總不揮發物: 20% 以上

建 議 膜 厚 : 濕膜 70 μ (Micron) 乾膜 15μ (Micron) 283.5 m<sup>2</sup>/5Gal 理論塗佈量: 15 m²/L 56.7 m²/Gal

重: 1.02 Kg/L 以上

其 他 資 訊 : 可上塗於 SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆,上述各

類水性塗料。

混合調薄: 調 薄 劑 : 清水

調 薄 劑 用 量 : 0-15%

塗裝方法: 刷塗 (建議薄塗)、滾塗 (虹牌薄塗專用滾輪)、噴塗 (建議薄塗)

乾燥時間: 堅結 3 小時以內 (25℃) 指觸 1/2 小時以內

塗裝間隔: 至少3小時以上(25℃)

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少二年。

注意事項: 1.陰雨或大氣相對濕度(RH)在 85%以上時,應避免施工,尤以表面潮濕時,必須使

之完全乾燥;表面温度介於5℃~40℃時始可施工。

2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物,必須清除乾淨始可施工。

3.使用前使用攪拌棒充分攪拌均勻,禁止使用電動攪拌機,油漆如太稠時,可酌加

清水調薄,以不超過規定用量為原則。

4.水性透明塗料不可一次厚塗,易造成水分無法完全乾燥產生之白霧感。

5.施做表面如較為粗糙或有坑洞,塗裝方法建議採用刷塗或噴塗。

6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。



PDM07XECO102X1 V1.3 2025-10-07

1/1