水性水泥漆

WATERBASE PAINT



產品號碼: 980

型 别: 採用先進水性特殊樹脂研製,添加環保安全之原料,符合環保規範,不會造成人

體危害。

用 途: 室內停車場、地下室、公共空間及建築物內部活動空間之水泥牆面裝飾刷塗。

特 性: 1.超值經濟型產品,無添加甲醛及鉛、汞、重金屬之安全配方,符合綠建材材料之

規定。

2. 遮蓋力佳,噴塗操作容易上手,塗裝面積大,塗膜細緻柔和。

3.耐水、耐鹼性能優異、漆膜透氣性佳,符合 CNS 4940 規範。

4.防霉效果符合 JIS Z 2911 防霉 0 級測試,並有抗菌效果。

5.優異耐洗刷次數, 超越 CNS4940 水性水泥漆國家標準。

規格資訊: 顏 色: 白色、各色

光 澤 度 : 平光 總不揮發物: 50% 以上

建 議 膜 厚 : 濕膜 85μ (Micron) 乾膜 35μ (Micron)

理論塗佈量: 35.0 m²/Gal 9.0 m²/L

適用塗料: 底 漆: No.467 高渗透型強效防水底漆

No.2457 水性多功能底漆

此 重: 1.4 Kg/L 以上 遮 蓋 力 : 7.0 m²/L 以上

鬼 度: 90~110KU (25℃)

混合調薄: 調薄劑: 自來水

調薄劑用量: 10%~30% (體積比)

塗裝方法: 刷塗、噴塗、滾塗

乾 燥 時 間 : 指觸 1 小時以內 堅結 2 小時以內 (25℃)

塗裝間隔: 最少3小時

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少二年。

注 意 事 項 : 1.使用前必須充分攪拌均勻,油漆如太稠時,可酌加自來水調薄,但以不超過規定

用量為原則。

2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質,必將降低漆膜性能與附著性,必須等

2~3 星期待其完全乾燥後,水份值在12%以下始可施工。

3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物,必須清除乾淨始可施工。

4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0980X1 V1.1 2025-10-20