

永保新防水膜底漆 (溶劑型)

EPOXY PRIMER FOR WATER PROOF, SOLVENT BASE



- 產品號碼： 1062
- 型別： 由特殊環氧樹脂、聚醯胺樹脂硬化劑及溶劑所構成之兩液型溶劑型透明底漆。
- 用途： 各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園、等防水工程專用之底漆。
適用範圍：水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水專用底漆。
- 特性： 1.容易施工，可補強混凝土面的強度。
2.耐酸、鹼性非常優良。
3.附着力強。
4.耐磨損性良好。
- 規格資訊： 顏色： 透明
體積固含量： 25% 以上
建議膜厚： 濕膜 120 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理論塗佈量： 8.3 m²/Kg 0.12 Kg/m²
比重： 0.9 Kg/L 以上
粘度： 20~40KU (混合漆 25 $^{\circ}$ C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (清洗工具用)
混合比： 主劑：硬化劑=12 Kg：4 Kg
可使用時間： 1 小時以上 (混合漆 25 $^{\circ}$ C)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 3 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25 $^{\circ}$ C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時 最多 7 天 (25 $^{\circ}$ C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。
2.倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。
3.主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。
4.餘請參閱防水膜施工處理注意事項。
5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM27XXX1062X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw