



虹牌油漆

克 銹 靈 閃 銹 抑 制 劑

FLASH RUST INHIBITOR

產 品 號 碼	No.90
型 別	由特殊環保型化合物組合而成之單液型閃銹抑制劑。
用 途	水刀清洗及溼式噴砂時，作為防止鋼構短期內閃銹發生用。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 水性配方：為兼具安全、環保性；對環境友善、對土壤零污染。2. 符合 ASTM D5367 抑銹劑測試規範。(參 SGS 檢驗報告：KV-14-09594X-1)3. 完全不含鉻離子、亞硝酸鹽及硝酸鹽。(參 SGS 檢驗報告：KV-15-00379X-1)4. 為兼具環保與抑制閃銹功能之抑銹劑。
顏 色	透明
閃 火 點	大於 93°C
重 量	1.0 Kg/L 以上 (混合物)
粘 度	40~60 KU (25°C)
塗 裝 間 隔	最少：(表面乾燥後) 最多 5 天 (依環境與建議配套而有所不同)
添 加 比	加水稀釋量 0.5% ~2% (依環境與建議配套而有所不同)
總 不 揮 發 物	8.0 % 以上
調 薄 劑	自來水
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	(水刀/高低壓) 噴塗或刷塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. NO.90 克銹靈與水按比例加入後攪拌均勻使用。2. 於高溼及環境汙染嚴重之條件下，建議以 2% 添加量稀釋使用 (100 : 2)3. 水刀除銹後之低壓沖洗時，可視所處環境狀況而遞減；建議最低以 0.5% 添加量稀釋使用 (100 : 0.5)。4. 雖然使用 No.90 克銹靈後通常能維持 2 天或更長的無閃銹產生時間，建議於表面乾燥後盡早上塗底漆，可獲最佳效果。
備 註	實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。