



SCUFF ULTRA 康潔麗耐磨乳膠漆

Scuff & Stain Resistant Latex Paint

產型	品號	碼別	Contiarch 2451 SCUFF ULTRA 康潔麗耐磨乳膠漆採用了水性特殊樹脂，能有效降低人為磨蹭擦傷帶來的牆面汙損，搭配耐反覆擦洗的配方設計，讓牆面能長期維持在嶄新狀態，使您室內空間的新裝潢更持久亮麗。塗裝後牆面觸感滑順，獨特優雅的光澤使得室內空間更加柔和，並有著現代且細緻的高質感牆面，提供您前所未有的裝飾新選擇。
用特	用途	性	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面、內部裝飾用色彩美麗之面漆。 1. 頂級耐磨耗性能。 2. 耐反覆擦洗清潔，利於濕布（或些微清潔劑）擦拭污痕。 3. 單液型水性環保塗料，使用時安心便利。 4. 塗膜觸感細緻滑順。 5. 防霉抗菌。 6. 無甲醛及 TOVC 之綠色產品。 7. 無添加鉛汞等六大重金屬。 8. 電腦調色，有上千種色彩供選擇。
光澤	澤度	量度	霧光、蛋殼光 1.15 Kg/L 以上 90~120KU (25°C)
乾燥時間	時間	間隔	指觸 1 小時以內 濕膜 81 μm (Micrometer) 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	厚度	量	乾膜 40 μm (Micrometer)
理論塗佈量	塗佈量	量	37.0 m²/Gal 9.8 m²/L
塗裝時間	間隔	量	最少 3 小時
總不揮發物	發物	量	55% 以上
調薄劑	調劑	量	自來水
適用底漆	底漆	量	< 5% (重量率)
貯藏安裝	安裝	性	搭配 Contiarch 2457 多功能底漆。
塗裝方法	方法	項	正常情況下，至少二年。
注意事項	事項		刷塗、噴塗、滾塗 1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，需清除乾淨始可施作。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、孔隙結構、工作環境而改變。
備註			