



虹牌油漆

無錫滑膜型防污漆

TIN-FREE ANTI-FOULING COATING

產 品 號 碼
型 別
用 途
特 性

SP-35
由特殊油性樹脂及無機防污原料構成之無錫船底防污漆。
適用於木船、FRP、鐵殼近海之船舶船底用之高性能防污船底漆。
1. 防污效果優良。(優於 SP-255)
2. 與先前已塗的滑膜型防污漆良好層間附著力。
3. 價格低廉。
4. 適用於船速在 15 節以下的船舶。

顏 色
重 量
光 澤
閃 火
黏 度
乾 燥 時 間
塗 裝 間 隔
漆 膜 厚 度
塗 裝 系 統

棕、綠、黑
1.6 Kg/L 以上
半光
21°C (70°F) 以上
80~100 KU (25°C)
指觸 1 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
最少 4 小時
濕膜 110 μ (4.4 mil) 乾膜 50 μ (2 mil)

底 材	1st	2nd	3rd	4th
木 船	SP-35/50 μ	SP-35/50 μ		
鐵 殼 船	EP-116/125 μ	EP-111/75 μ	SP-35/100 μ	SP-35/100 μ
FRP	EP-111/75 μ	SP-35/75 μ	SP-35/75 μ	

固 體 容 積
理 論 塗 佈 量
進 水 間 隔
調 薄 劑
調 薄 劑 用 量
貯 藏 安 定 性
塗 裝 方 法
施 工 注 意 事 項

45 %
34.0 m²/Gal 9.0 m²/L
最少 8 小時 最多 72 小時 (亞熱帶地區)
No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
5~10 % (不含清洗工具)
正常情況下, 至少半年。
無氣噴塗、刷塗、滾塗
1. 使用前必須充分攪拌均勻, 油漆如太稠時, 可酌加調薄劑調薄, 但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨, 以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天, 應避免施工。
4. 注意 SP-35 最後一道塗裝完成後, 最多不能超過 72 小時下水。
5. 若有其他技術諮詢請洽本公司技術部門。
油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

備 註
PDM323235XX V1.2

最新版次, 請參照公司網頁; 如查無資料, 請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410