



虹牌油漆

永特龍透明漆 (矽變性壓克力樹脂漆)

TOPLONG CLEAR (SILICONE ACRYLIC)

產 型 用 特	品 號	碼 別 途 性	No.T-200V 由特殊樹脂與硬化劑構成二液型透明面漆。 車輛、鋁合金、大廈外牆、金屬製品等美觀耐候性之面塗透明漆。 1.Silicone 樹脂為無毒性，其耐候性、耐化性特佳。 2.耐久性與氟素樹脂相似。 3.具有優良耐污染性。 4.光澤度高，具有優越之附著性。
光 顏 閃 重 粘 乾 漆 理 塗 混 總 可 調 適 貯 塗 無	澤 火 燥 膜 論 裝 合 不 揮 發 用 薄 底 藏 安 裝 方 氣 噴	度 色 點 量 度 間 度 量 隔 比 物 間 劑 漆 性 法 塗	有光或平光 透明 20°C (68°F) 以上 0.95 Kg/L 以上 (混合漆) 50~60 KU (混合漆) (25°C) 指觸 30 分以內 濕膜 50 μ (Micron) 75.7 m ³ /Gal 最少 4 小時 主劑：硬化劑=84：16 45 % 以上 (混合漆) 4 小時 (混合漆) No.T-200S 永特龍面漆調薄劑 永特龍面漆 正常情況下，至少半年。 空氣與無氣噴塗，(如刷塗須另添加消泡劑或訂購“手刷型”) 噴 嘴 Graco 315, 617 空氣壓力 3~6 Kg/cm ² 壓 縮 比 28：1 或更大 堅結 6 小時以內 乾膜 25 μ (Micron) 20 m ³ /L 最多 5 天 (25°C) 完全硬化 7 天 (25°C) 20 m ³ /Kg
注 意 事 項			1. 主劑與硬化劑必須按規定均勻調合。 2. 陰雨或潮濕時，儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 3. 各項器具於使用完畢後，應即洗淨。 4. 於密閉室施工時，須注意充分通風。 5. 手刷型亦可做滾塗施工，但因膜厚容易過厚而產生小氣泡，則須特別注意。 6. 有關塗裝系統，請參考施工範例或洽本公司技術部門。