



# 虹牌油漆

## 油性撥水劑

### MOISTURE-CURED WATER REPELLANT

產品號碼	No.2580
型別	由特殊矽氧烷類樹脂及溶劑組合而成之單液撥水劑。
用途	1. 對磁磚、磁磚接縫處及其他水泥製品表面具有防水補強功效。 2. 使用於 No.1516S 600°C 水性無機耐熱塗料（不銹鋼）表面之專用撥水劑；可增加 No.1516S 600°C 水性不銹鋼耐熱漆未受熱完全硬化前之斥水性。
特性	1. 單液型，易施工。 2. 對水泥面及磁磚接縫具超強滲透功能。 3. 塗膜堅韌，對塗膜及基材具有優良的附著力。 4. 耐刷洗性能優異。 5. 耐候性能優異。
顏色	淡黃
重量	0.8 Kg/L 以上
粘度	約 10~20 cps (25°C)
總不揮發物	7 % 以上
乾燥時間	指觸 20 分鐘以內      堅結 2 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
塗裝間隔	最少 1 小時      最多 3 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 100 μ (Micron)      乾膜 8 μ (Micron)
理論塗佈量	10 m <sup>2</sup> /Kg      0.1 Kg/m <sup>2</sup>
調薄劑	二甲苯（清洗工具用）
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
注意事項	1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。 3. 施塗時一次溼膜厚度若超過 100 μ 以上易產生白霧化現象，欲厚塗時請分次薄塗。 4. 本撥水劑使用於 No.1516S 600°C 不銹鋼耐熱漆之表面時，可在表面形成一撥水層，可增加 No.1516S 之耐水性及防蝕性。經加熱至 550°C 後，No.2580 會碳化而與不銹鋼耐熱漆產生剝離，但 No.1516S 則因為經過加熱後而提高耐水性及防蝕性。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。