多 功 能 工 業 地 坪 耐 磨 漆

Multi-function Wear-resistance Industry Coating

產品號碼	Contiaqua 7942W
型別	由水性 PU 樹脂與聚異氰酸酯硬化劑，搭配特殊顏填料構成之三液型特用韌質塗料。
用途	地床塗料、停車場、合金材料及作為防止老化用之韌質耐磨漆。
特性	1. 耐水性、耐沸水性、耐磨性、耐藥品性、耐低溫性特別優良，為新型的多重複合反應型多功能環保塗料。 2. 表面平滑美觀。 3. 具有優越之附著性。 4. 除可直接上塗於水泥做底漆外，同時可作為多種材質及塗料之最佳轉接漆。 5. 環保配方，低 VOC。 6. 具有自流平之效果。
顏色	透明（三液混合後）有特定顏色需求時可外加色漿調色
光澤	半光
重量	1.45 Kg/L 以上（混合物）
乾燥時間	指觸 4 小時以內　　堅結 8 小時以內　　完全硬化 7 天 (25℃)
漆膜厚度	濕膜 1100μ　　乾膜 1000μ
理論塗佈量	1.6 Kg / ㎡　　11.9 ㎡ / 組（@乾膜 = 1000μ）
塗裝間隔	最少 8 小時　　最多 14 天（依漆種而異）
混合比	A 劑：B 劑：C 劑（骨材）＝ 5.25：3.75：10（重量比）
總不揮發物體積固含量	95 % 以上（混合物）
可用時間	92 ± 2% 0.5 小時 以下 （1 組 / 混合漆 25℃）
調薄劑	No.736 調薄劑（清洗用　操作時不建議添加）
適用底漆	No.1073L 或本公司建議之系統
適用面漆	環氧 PU 面漆或本公司建議之系統
調薄劑用量	2～5 % （僅用於清洗工具）
貯藏安定性	正常情況下，12 個月以下。
塗裝方法	鏝塗、滾塗或刷塗 (建議搭配消泡滾筒使用)
注意事項	1. A 劑、B 劑先攪拌均勻；骨材須另外準備攪拌機攪拌，務必按規定比例順序調合。 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. A 劑因容易與空氣中水份反應產生氣泡與膠化，建議整組配套使用，以確保施工品質。 4. 因有可用時間限制，混合後請盡速在可用時間內用畢。 5. 一次施工最多之漆膜厚度請勿超過 2mm，以確保施工品質。素地須整平墊高時，每組可加入 3-6 公斤之#20~40 目砂進行整平使用。（一次漆膜厚度請勿超過 5 mm）。 6. 塗裝器具用完後應即洗淨以免發生硬化。 7. 陰雨或相對濕度高於 85% 時，請勿施工，以確保施工品質。 8. 有任何疑問請不吝接洽公司專責單位。 9. 10℃以下不建議施工。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

CONTINENTAL COATINGS INC.
10938 Beech Ave, Fontana, CA 92337
T:909-355-1200 **F**:909-355-2061 **W:**www.continentalyca.com