## 油性透明金油

## SLOVENT BASE CLEAR COATING



產品號碼: 471

型 别: 以油性高耐候型特殊改質壓克力樹脂搭配特殊填充料劑精製而成。

途: 用 虹牌油性透明金油可有效幫助戶外磁磚、二丁掛、玻璃、石材、抿石子、洗石

> 子、斬石、瓦片、文化石、磚頭、天然石片使用年限加長,虹牌油性透明金油採 用特殊強化樹脂,耐候性及不黃變性可大幅提升,減少短期保養工程,省時省工

省麻煩!

1.施工容易、乾燥快速。 特 性:

> 2.透明度高且光澤飽滿豐潤。 3.優異之耐候性及不黃變性。

4.超強附著性。

5.良好之耐鹼性及耐水性。

色: 透明 規格資訊: 顏

> 光澤度: 有光 總不揮發物: 38% 以上

建 議 膜 厚 : 濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 20μ (Micron)

理論塗佈量: 15 m²/L 56.7 m<sup>2</sup>/Gal 150 m<sup>2</sup>/10L

0.96 Kg/L 以上 重:

混合調薄: 調 薄 劑 : 二甲苯

調薄劑用量: 0~20%

塗裝方法: 刷塗、滾塗、噴塗

乾燥時間: 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25℃)

塗裝間隔: 至少3小時以上(25℃)

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少二年。

注意事項: 1.新水泥因含有大量水份與游離鹼物質,必須養生2-3星期待其完全乾燥後,且含

水率在12%以下,始可施工。

2.陰雨或大氣相對濕度(RH)在85%以上時,應避免施工,尤以表面潮濕時,必須使

之完全乾燥;表面溫度介於5℃~40℃時始可施工。

3.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物,必須清除乾淨始可施工。

4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。



PDM04XXX0471X1 V1.1 2025-10-07

www.rainbowpaint.com.tw