



虹牌油漆

油性透明金油

SLOVENT BASE CLEAR COATING

產 品 號 碼
型 別
用 途

No.471

以油性高耐候型特殊改質壓克力樹脂搭配特殊填充料劑精製而成。

虹牌油性透明金油可有效幫助戶外磁磚、二丁掛、玻璃、石材、抵石子、洗石子、斬石、瓦片、文化石、磚頭、天然石片使用年限加長，虹牌油性透明金油採用特殊強化樹脂，耐候性及不黃變性可大幅提升，減少短期保養工程，省時省工省麻煩！

特 性

1. 施工容易、乾燥快速。
2. 透明度高且光澤飽滿豐潤。
3. 優異之耐候性及不黃變性。
4. 超強附著性。
5. 良好之耐鹼性及耐水性。

顏 色
光 澤
比 重

透明

有光

0.96 Kg/L 以上

乾 燥 時 間

指觸 1/2 小時以內

堅結 3 小時以內 (25°C)

一 道 漆 膜 厚 度

濕膜 50 μ (Micron)

乾膜 20 μ (Micron)

塗 裝 間 隔

至少 3 小時以上 (25°C)

理 論 塗 佈 量

15 m²/L

56.7 m²/Gal

150 m²/10L

總 不 揮 發 分

38% 以上

調 薄 劑

二甲苯

調 薄 劑 用 量

0~20%

貯 藏 安 定 性

正常情況下，24 個月。

塗 裝 方 法

刷塗、滾塗、噴塗

適 用 範 圍

磁磚、二丁掛、玻璃、石材、抵石子、洗石子、斬石、瓦片、文化石、磚頭、天然石片等表面之保護層。

注 意 事 項

1. 新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，必須養生 2-3 星期待其完全乾燥後，且含水率在 12% 以下，始可施工。
2. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C -40°C 時始可施工。
3. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。

備 註

油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM040471XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410