



虹牌油漆

永麗補土

POLYVINYL ESTER PUTTY

產 品 號 碼	No.1613
型 別	由聚合酯樹脂 (Polyvinyl Resin) 與特殊填充顏料，配合硬化劑精製而成之反應型補土。
用 途	機械製品、鑄造機件及汽板金用補土。
特 性	1. 乾燥迅速、堅硬、平滑：適用於嚴重之腐蝕環境。 2. 附著力與可撓性良好、與金屬面、水泥面之附著力強，不龜裂、不剝落。 3. 抗溼、耐水性與防銹性能非常優良。 4. 容易研磨，不受冷熱溫差之影響而變形。 5. 不含揮發性溶劑，塗膜不會收縮。
顏 色	灰白色
粘 度	膏狀 (25°C)
可 研 磨 時 間	約 2 小時 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=100：1 (夏天) (重量比) 主劑：硬化劑=100：2 (冬天) (重量比)
總 不 揮 發 物	98% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	25 分內 (混合漆 25°C)
保 存 期 限	三個月 / 5°C 一個月 / 25°C 十二天 / 30°C
塗 裝 方 法	手工刮塗
施 工 注 意 事 項	1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵、鐵銹等附著污物必須清除乾淨。 2. 因可用時間很短，主劑與硬化劑按規定比例調合均勻後，應立即使用。 3. 凸出填泥，應於未硬化前刮平，以利砂磨作業。 4. 請貯存於陰暗處，以防變質硬化。 5. 室內除罐施工時，須注意充足之通風。 6. 施工環境條件須至少高於 5°C。 7. 請勿將 No.1613 補土施作於其他種類之塗料上，會導致下層漆膜被破壞。