



虹牌油漆

永麗樹脂底漆(鋼鐵面用)

VINYL ESTER SEALER / PRIMER (for steel)

產品號碼	No.1615SP
別稱	由不飽和聚酯樹脂與促進劑所構成之二液型底漆。
用途	鋼管、貯槽、工廠設施等鋼鐵面構造物專用之接著底漆。
特性	1.乾燥迅速，四小時即可做上塗。 2.具優良之附著性與可撓性。 3.耐水、耐溶劑、耐藥品及防蝕性特優。 4.與不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或永麗玻璃鱗片塗料層間附著特優。
顏色	透明
重量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度	70~90 KU (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
塗裝間隔	最少 4 小時 最多 10 天
漆膜厚度	乾膜 50~100 μ (Micron) 濕膜 50~100 μ (Micron)
理論塗佈量	0.1 Kg/m ² (乾膜 100 μ)
混合比	主劑：促進劑=100：1~1.5 (重量比) (或依製造廠商規定比例)
調薄劑	丙酮、MIBK (清洗工具用)
可用時間	20 分鐘以內 (25°C)
總揮發物	98 ± 2 %
固體容積	98 ± 2 %
適用上塗漆	不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或鱗片漆等之永麗系統
施工法	無氣噴塗、刷塗、滾塗、鏟抹
保存條件	須貯存於 5°C 以下
保存期限	三個月 / 5°C 一個月 / 25°C 十二天 / 30°C
施工注意事項	1. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 2. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。