

油性水泥漆

SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT



- 產品號碼： 415
- 型別： 由耐候及耐鹼性非常優越之壓克力樹脂（Acrylic Resin）配合特殊合成樹脂與耐候性顏料精製而成溶劑型水泥面漆。
- 用途： 一般建築物之水泥外壁及混凝土、石膏泥灰等物面之外牆用維護、裝飾用面漆。
- 特性： 1.作業性良好，施工容易。
2.乾燥迅速。
3.耐候性優良，能保持長久之良好光澤。
4.耐水性、耐鹼性優良，不易變色。
5.對水泥面之附著力極強。
6.漆膜堅牢、柔韌。
- 規格資訊：
- 顏色： 626、627、672、692
- 光澤度： 有光、平光
- 總不揮發物： 55 % 以上
- 建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 44.7 m²/Gal 11.8 m²/L 11.8 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.404 白色油性水泥底漆
- 比重： 1.0 Kg/L 以上
- 遮蓋力： 7 m²/L 以上
- 粘度： 85~105KU (25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 50°C
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.807 二甲苯
- 調薄劑用量： 5~10 %
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 1.5 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少兩年。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。
 - 2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12 % 以下始可施工。
 - 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
 - 4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM04XXX0415X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw