



虹牌油漆

壓克力凡立水

ACRYLIC VARNISH

產 型 用 特	品	號	碼	No.618		
			別	由特殊壓克力合成樹脂及抗紫外線藥劑配製而成之透明漆。		
			途	彩繪原色漆表面保護透明面漆。		
			性	1. 乾燥迅速，塗膜表面平滑。 2. 高度透明性，可完全顯出原來色彩。 3. 具有優良耐候性，經久不失光、變色。 4. 硬度高，耐磨性良好。 5. 具有良好之附著性與不粘著性。 6. 耐藥性與耐污染性優良。		
外 重 粘			觀	透明液體		
			量	0.85 Kg/ L 以上		
			度	55～65 KU（25℃）		
乾	燥	時	間	指觸 30 分以內	堅結 4 小時以內（25℃）	
漆	膜	厚	度	濕膜 50 μ（Micron）	乾膜 20 μ（Micron）	
理	論	塗	佈	75.7 m ² /Gal	20.0 m ² /L	23.5 m ² /Kg
塗	裝	間	隔	最少 12 小時		
固	體	容	積	40% 以上		
調		薄	劑	No.807 二甲苯		
調	薄	劑	用	5～10%（不含清洗工具）		
貯	藏	安	定	正常情況下，至少二年。		
塗	裝	方	法	刷塗、噴塗		
注	意	事	項	1. 調配時，請用規定的調薄劑調薄。 2. 被塗面之灰塵、水份、木屑或油脂等附著污物，必須清除乾淨。 3. 塗髹工作以 1～2 次為標準，視實際需要而定，但每次噴刷應待下層漆膜乾燥後，始可施工。		
備			註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。		