



多 功 能 工 業 地 坪 耐 磨 面 漆

Multi-function Wear-resistance Industry Topcoat

產 品 號 碼	Contiaqua 7980W
型 別	由水性 PU 樹脂與聚異氰酸酯硬化劑，搭配特殊顏填料構成之三液型特用韌質塗料。
用 途	地床塗料、停車場、合金材料及作為防止耐候老化用之韌質面漆。
特 性	1. 耐水性、耐沸水性、耐磨性、耐藥品性、耐低溫性特別優良，為新型的多重複合反應型多功能環保塗料。 2. 表面平滑美觀，具有止滑效果。 3. 具有優越之附著性。 4. 耐候性佳，陽光照射下經久不褪色。 5. 環保配方，低 VOC。 6. 具有自流平之效果。
顏 色	各色（三液混合後）（顏色需外加色漿）
光 澤	半光
重 量	1.45 Kg/L 以上（混合物）
乾 燥 時 間	指觸 3 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
漆 膜 厚 度	濕膜 550μ 乾膜 500μ
理 論 塗 佈 量	0.7 Kg / m ² 28.4 m ² / 組（@乾膜 = 500μ）
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 14 天（依漆種而異）
混 合 比	A 劑：B 劑：C 劑（骨材）= 5.6：4：10：0.3（色漿）（重量比）（1 組 19.9Kg）
總 不 揮 發 物 量	95 % 以上（混合物）
體 積 固 含 量	92 ± 2%
可 用 時 間	0.5 小時 以下（1 組 / 混合漆 25°C）
調 薄 劑	No.736 調薄劑（清洗用 操作時不建議添加）
適 用 底 漆	No.1073L 或本公司建議之系統
適 用 中 塗 漆	環氧 PU 面漆或本公司建議之系統（Contiaqua 工業地坪系統）
調 薄 劑 用 量	2~5 %（僅用於清洗工具）
貯 藏 安 定 性	正常情況下，12 個月以下。
塗 裝 方 法	鍍塗、滾塗或刷塗（建議搭配消泡滾筒使用）
注 意 事 項	1. A 劑、B 劑先攪拌均勻；骨材須另外準備攪拌機攪拌，務必按規定比例順序調合。 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. A 劑因容易與空氣中水份反應產生氣泡與膠化，建議整組配套使用，以確保施工品質。 4. 因有可用時間限制，混合後請盡速在可用時間內用畢。 5. 一次施工最多之漆膜厚度請勿超過 1mm，以確保施工品質。 6. 塗裝器具用完後應即洗淨以免發生硬化。 7. 陰雨或相對濕度高於 85% 時，請勿施工，以確保施工品質。 8. 有任何疑問請不吝接洽公司專責單位。 9. 10°C 以下不建議施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDMC137980WX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

CONTINENTAL COATINGS INC.

10938 Beech Ave, Fontana, CA 92337

T:909-355-1200 F:909-355-2061 W:www.continentalyca.com