



虹牌油漆

斑紋漆

HAMMER TONE PAINT

產 品 號 碼	No.2201
型 別	由特殊醇酸合成樹脂(Alkyd Resin)配以鋁粉及顏料精製而成之鎚紋狀油漆。
用 途	儀器、鐵製傢俱、事務器具及醫療設備等之美裝用漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 乾燥快、附著力強。2. 耐候性非常優良，不失光，不褪色。3. 抗濕及耐水性與防銹性能非常優良。4. 一次噴塗即可得特殊金屬斑紋色彩。5. 具有良好耐酸、鹼等化學性能。
光 澤	70% 以上
顏 色	銀光輝色
遮 蓋 力	12.5 m ² /L 以上
重 量	1.1 Kg/L 以上
粘 度	60~75 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 125 μ (Micron) 乾膜 45 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	30.3 m ² /Gal 8.0 m ² /L 7.3 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
固 體 容 積	36% 以上
調 薄 劑	No.807 二甲苯
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No. 902/903 打底漆 (或按本公司指定用法施工)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	噴塗 (空氣壓力 2.5~3 Kg/cm ² ; 噴塗距離 25~35cm)
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面，必須先用手工或電動工具，清除鐵銹、舊漆膜、灰塵、油脂等附著污物，再噴塗底漆後，始可施噴斑紋漆。2. 使用前必須攪拌均勻，並用規定之調薄劑，過多或異種調薄劑及其他種凡立水會影響斑紋之顯出與耐久性。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。